

Tehnički list

Naziv proizvoda	Polipropilenski granulat HIPOLEN P
Oznaka tipa	TM 2G
Tip polimera	Polipropilen homopolimer
Preporučeni tip prerade	Ekstruzija tekstilnih vlakana
Namena	• Kontinualni i voluminozni kontinualni filamenti (CF i BCF) za industriju podnih obloga • Predeni i nepredeni filament za različite tkane i netkane proizvode za automobilsku industriju i ambalažu • Membrane za izolaciju krovova u građevinarstvu
Opšte karakteristike proizvoda	HIPOLEN P TM 2G je polipropilenski homopolimer visoke tečljivosti i uske distribucije molekulskih masa. Molekulska struktura obezbeđuje odličnu stabilnost i ujednačeno tečenje polimernog rastopa na visokim brzinama ispredanja vlakana. Tip TM 2G je stabilizovan sa anti-gasfading formulacijom koja obezbeđuje otpornost prema žutoći od azotnih oksida, visoku stabilnost boje i srednju UV otpornost.
Pakovanje i označavanje	HIPOLEN P se pakuje u dvoslojne ventil vreće po 25 kg i isporučuje na paletama. Na paleti se nalazi 1375 kg proizvoda zapakovanog u 55 vreća, složenih u 11 redova. Dimenzije palete obavijene termoskupljajućom folijom su: dužina 1300 mm, širina 1100 mm i visina približno 2000 mm. Na svakoj vreći su odštampani podaci o tipu proizvoda, sa brojevima lota i šarže.
Uslovi skladištenja	Paleta sa PP granulatom se skladište u prostorima zaštićenim od sunčevog zračenja i vlage, na temperaturama od 0°C do +40°C. U skladišnim prostorima moraju biti sprovedene uobičajene mere protivpožarne zaštite. Najmanje 8 sati pre prerade preporučuje se kondicioniranje PP granulata na ambijentnoj temperaturi u proizvodnoj hali.

Karakteristika	Metoda testiranja	Nominalna vrednost	Jedinica
Brzina tečenja rastopa MFR	ASTM D1238 (230°C; 2,16 kg)	25	g/10 min
Izotaktički indeks	ISO/DIS 1873-1	98	% tež
Čvrstoća na granici razvlačenja	ASTM D638	32	MPa
Modul elastičnosti savijanjem	ASTM D790	1450	MPa
Otpornost na udar po Izodu	ASTM D256 (23°C, sa urezom)	3,4	kJ/m ²

Napomena: Vrednosti za meh. karakteristike su dobijene na presovanim test epruvetama.

Informacije i tehnički parametri koji su navedeni u ovoj specifikaciji predstavljaju samo karakteristične vrednosti i preporuke u skladu sa dobrom industrijskom praksom. Specifikacija proizvoda je data sa namerom da posluži kao orijentacija pri izboru tipa materijala, međutim Hipol ne može preuzeti odgovornost za adekvatan izbor i primenu proizvoda, s obzirom da specifični zahtevi prerade i primene krajnjeg proizvoda nisu uvek poznati. Korisnik proizvoda preuzima odgovornost za pravilan izbor tipa polimera za konkretnu namenu, kao i za primenu vlastitih procedura i iskustava u preradi, u cilju ispunjenja zahteva vezanih za krajnje proizvode.